


YKA MATERIAS DECORATIVAS
Avda. Maestro Alonso, 164 - 03014 ALICANTE
Tel.: 96 525 16 13 Fax: 96 525 16 13
ykamaterias@yka.e.telefonica.net

FICHA TECNICA

ELASTEX CUBIERTAS

Grupo: EXTERYKA


DESCRIPCIÓN	Monocomponenente en pasta consistente, formulada a base de copolímeros acrílicos fibras minerales y áridos ligeros. Impermeabilizante capa de rodadura
PROPIEDADES	* Elástico de gran dureza. * Muy buena adherencia. * Rápido secado.
USOS	Para la impermeabilización de cubiertas donde se exija un tráfico peatonal sin limitaciones.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Vehículo fijo	Copolímero estireno acrílico.
Pigmentos	Dióxido de titanio y pigmentos.
Disolvente	Agua.
Brillo	Satinado.
Color	Rojo teja, y Gris
Contenido en sólidos	71,5 % en volumen. 86,0% en peso.
Densidad	1,2 kg/lt. aprox.
Viscosidad	Producto en pasta
Secado a 20ºC. y 60% H.R.	Al tacto : 2 - 3 horas, dependiendo del grosor de la capa aplicada.
Repintado	Entre 24 horas.
Rendimiento teórico	1 m²/2 kgr. aprox., según superficie y profundidad del relieve.
Espesor de película	200-500 micras húmedas. 140-350 micras secas. El rendimiento práctico varía en función del tipo y estado de la superficie, de la absorción del soporte así como del modo de aplicación y del grado de dilución.

CERTIFICACIONES E INFORMES DE ENSAYO

Reacción al fuego	M-1	Norma UNE 23.727



YKA MATERIAS DECORATIVAS
Avda. Maestro Alonso, 164 - 03014 ALICANTE
Tel.: 96 525 16 13 Fax: 96 525 16 13
ykamaterias@yka.e.telefonica.net

FICHA TECNICA


ELASTEX CUBIERTAS

Grupo: EXTERYKA

MODO DE EMPLEO

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Temperatura de aplicación	De 5º C a 35º C.
Máxima humedad relativa	85 %.
Útiles de Aplicación	No es recomendable aplicar a temperaturas del soporte elevadas.
Disolvente	Agua.
Dilución	Como capa de fondo diluir 20-25% con agua. Como acabado se aplicará directamente sin diluir o diluyendo ligeramente con agua, en función del útil de aplicación empleado y tipo de acabado que se quiera obtener.
Limpieza de útiles	Agua.
SISTEMA DE APLICACIÓN	Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización. Es conveniente agitar el producto varias veces durante su uso.
Preparación previa	Las superficies a pintar han de estar secas y limpias de polvo, eflorescencias, óxido, grasas, ceras, etc. e imprimadas adecuadamente.
Superficies nuevas	
Albañilería	Aplicar una primera mano diluida al 20-25% con agua.
Hierro / Acero	Preparar con Imprimación Antioxidante o Mínio de Plomo Electrolítico.
Madera / Yeso	Preparar con Selladora Universal.
Yeso “muerto” o polvoriento	Fijar con Elas- Fondo fijador.
Acabado	
Superficies pintadas	Si la superficie a repintar se encuentra en buen estado, limpiar y aplicar Elasdur Fachadas. En superficies en mal estado, aplicar una capa de Elas-Fondo, eliminando previamente desconchados y emplasteciendo si es preciso con Morteros de reparación. Para el pintado de otros materiales o situaciones específicas no contempladas en esta Ficha Técnica, consultar con nuestro Servicio Técnico Comercial.



YKA MATERIAS DECORATIVAS
Avda. Maestro Alonso, 164 - 03014 ALICANTE
Tel.: 96 525 16 13 Fax: 96 525 16 13
ykamaterias@yka.e.telefonica.net

FICHA TECNICA

ELASTEX CUBIERTAS

Grupo: EXTERYKA

OBSERVACIONES	En superficies susceptibles de formación de mohos recomendamos añadir Aditivo Antimoho Funjicida.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Instrucciones de Seguridad	Consultar etiquetado del envase. Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad.
Tiempo de almacenaje	12 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5º C. y 35º C.